

Produktinformation

Jape Tätband och Skarvband

Tätningmaterial som ingår i P-märkt mekaniskt ventilerat golv, Jape Ventgolv.

Extruderade tätningband med mycket god vidhäftningsförmåga. Innehåller inga lösningsmedel

Fysiska /kemiska egenskaper

Sammansättning:	Syntetiskt gummi (Butylgummi)
Benämning/kvalitet:	960
Häftförmåga:	mycket god
Skjuvhållfasthet mot polyeten:	1,16 kN/m (före åldring) 3,12 kN/m (efter åldring)
Skjuvhållfasthet mot betong:	1,57 kN/m (före åldring) 1,96 kN/m (efter åldring)
Penetration:	70 ± 10 1/100 mm
Temperaturområde:	-40°C till +100°C
Applicerings temperatur:	+5°C till +30°C
Densitet:	1,3 ± 0,1 g/cm ³
Färg:	Svart
Form:	fast
Vattenlöslighet:	ouplöslig
Livslängd:	åldersbeständig
Lagringstid:	1 år vid max 25°C

Övrigt: God fästförmåga på bland annat trä, betong, glas, plast, aluminium, stål, zink, glasfiber, polykarbonat, polyeten, EPDM. Åldersbeständig. Ytorna ska vara rena, torra och fria från fett. Sugande ytor skall primas med Jape Primer innan applicering.

Jape Tätband 100 mm

52010

Beläggning:	Plast/aluminiumfolie
Bredd:	100 mm
Tjocklek:	1,0 mm
Rullängd:	10 m
Antal/förp	6 st
Skyddsfolie:	plast, transparent
Övrigt:	Diffusionstät, UV-beständig



Jape Skarvband 1,5 x 30 mm

52115

Beläggning:	Ingen (dubbelhäftande)
Bredd:	30 mm
Tjocklek:	1,5 mm
Rullängd:	15 m
Antal/förp	12 st
Skyddsfolie:	plast, vit



Tätningmaterialen är åldrings- och alkalibeständiga. Testerna är utförda av SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) Kemi och Materialteknik. (Nr F507253)